

TSSD製品用接着剤

接着剤選定方法

「ポストコーン」は施工環境（路面種類、通行車両の負荷状況）に応じて、適切な接着剤を選定する必要があります。

以下の表に施工条件別に推奨する接着剤を示します。

設置方式	路面種類	PB-L	PBセット
固定式	アスファルト	○	×
	コンクリート	○	×
	白線（注）	×	×
着脱式 （埋設脚式）	アスファルト	○	○
	コンクリート	○	○

注：白線上へ設置の場合は、白線を除去し路面素地（アスファルト、コンクリート面）に接着してください。



PB-L：エポキシ系接着剤

型 式	コードNo.	使用期間	価 格	重 量	混合比（重量比）
STZ-PBLS	FP0003S0	夏用 5/1～9/30	3,450円	主剤：700g 硬化剤：300g	主剤：硬化剤 7：3
STZ-PBLW	FP0004S0	冬用 10/1～4/30	3,450円	主剤：700g 硬化剤：300g	主剤：硬化剤 7：3

●ご注文の合計数量が10セット（主剤・硬化剤）以下の場合は、送料として別途料金がかかります。



PBセット：エポキシ系接着剤（珪砂入り）

型 式	コードNo.	使用期間	価 格	重 量	混合比（重量比）
STZ-PBS	FP0005S0	通 年	2,700円	主剤：280g 硬化剤：120g 珪砂：1000g	主剤：硬化剤：珪砂 7：3：25

●ご注文の合計数量が10セット（主剤・硬化剤・珪砂）以下の場合は、送料として別途料金がかかります。

使用方法

- ・接着処理については取扱説明書（製品包装内に同封）を必ず参照遵守してください。
- ・白線上への設置は、着脱式（埋設脚式）製品の設置を推奨致します。
- ・接着面は、ワイヤーブラシなどで表面の脆弱部を取り除いてください。
- ・接着剤は、主剤と硬化剤を所定の配合比で容器内で隅々まで十分に混合攪拌してください。

	PB-L						PBセット			
	冬 用			夏 用						
温 度（℃）	5	10	20	15	20	30	5	10	20	30
可使用時間（分）	90	80	60	100	80	50	70	60	50	40
硬化時間（時間）	22	15	6	15	12	7	20	16	7	4

●SDS（旧MSDS）、製品検査書（成績書）などが必要な場合は代理店にご請求ください。

●大量にご使用になる場合はご相談ください。